

Ostatní malty a hmoty

	Žárovbeton (Feuerbeton)	Opravná hmota (Reparaturmasse)	Kyselinovzdorný tmel (Säurekitt)	Didotect 135-V	Vláknitá malta WT (Fasermörtel WT)	Vláknitá malta WT (Fasermörtel WT)
Číslo výrobku:	162 (pytel 25 kg)	103 (pytlík 3 kg)	3850 (kbelík 11 kg) 3995 (kelímek 1,5 kg)	2861 (kbelík 10 kg)	3738 bílá (kbelík 5 kg) 3742 bílá (kartuš 0,3 kg)	3739 černá (kbelík 5 kg) 3741 černá (kartuš 0,3 kg)
JE	<ul style="list-style-type: none"> - použitelný jako licí hmota a dusací hmota - obzvláště vhodný k elementování kachlí - hotově namíchaný 	<ul style="list-style-type: none"> - hydraulicko-keramicky tuhnoucí - hotově namíchaná - na opravy a správy žáruvzdorných výstřelků (trhliny, drobná odloupenutí) 	<ul style="list-style-type: none"> - tmel na osazování rour šamotových krbů dle DIN EN 13063 	<ul style="list-style-type: none"> - žárotmel na šamot, izolační/žáruvzdorné lehčené tvarovky a tvarovky s vysokým obsahem oxidu hlinitého. - ve stavu připraveném ke zpracování (příp. usazenou kapalinu vmíchejte). 	<ul style="list-style-type: none"> - žáruvzdorný, tepelně izolační materiál na plynotěsné a pevné spoje. - ve stavu připraveném ke zpracování. 	<ul style="list-style-type: none"> - žáruvzdorný, tepelně izolační materiál na plynotěsné a pevné spoje. - ve stavu připraveném ke zpracování.
MÁ	<ul style="list-style-type: none"> - šedo / černý barevný odstín - zrnitost 0-5 mm - teplotu použití maximálně 1050 °C - vydatnost cca. 12 L / pytel á 25 kg 	<ul style="list-style-type: none"> - šedý barevný odstín - šedou barvu po vypálení - zrnitost 0-3 mm - teplotu použití 1100 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - šedý barevný odstín - zrnitost 0-0,5 mm - teplotu použití 1000 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - šedý barevný odstín - teplotu použití 1350 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - plastickou konzistenci - bílý barevný odstín - bílou barvu po vypálení - teplotu použití 1250 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - plastickou konzistenci - černý barevný odstín - šedou barvu po vypálení - teplotu použití 1250 °C
LZE / UMÍ	<ul style="list-style-type: none"> - na velkoplošné spravování dna topenišť (zavlhá konzistence) - ho po 12 – 18 hod. vyjmout z formy - ho po 30 – 36 hod. převážet 	<ul style="list-style-type: none"> - ji použít na osazení krytu čistícího otvoru 	<ul style="list-style-type: none"> - ho použít na dodatečné připevnění přípojného hrdla kouřovodu 	<ul style="list-style-type: none"> - ho používat jako schválené lepidlo na tepelně izolační tvarovky Prowolf 	<ul style="list-style-type: none"> - spojovat dohromady také materiály s rozdílnou roztažností. - lze ji ihned po zabudování zahřívat. 	<ul style="list-style-type: none"> - spojovat dohromady také materiály s různou roztažností. - lze ji ihned po zabudování zahřívat.
JE NUTNO	<ul style="list-style-type: none"> - ho zpracovat přibližně do 30 min. - ho rozmíchávat jen v čisté vodě z vodovodu v čistých nádobách 	<ul style="list-style-type: none"> - nesmí se nanášet v tenkých vrstvách - ji zpracovat přibližně do 30 min. 	<ul style="list-style-type: none"> - mít možnost vytvrzovat 3 dny při teplotě okolního prostředí 20°C. Zahřátí před uplynutím této doby může způsobit poškození! 	<ul style="list-style-type: none"> - ho nanášet na suchý, bezprašný materiál. - ho nanášet do spár s tloušťkou 2-3 mm oboustranně. - nechat ho vytvrdit přibližně 24 hodin při pokojové teplotě. 	<ul style="list-style-type: none"> - ji po použití opět dobře uzavřít, protože na vzduchu zasychá 	<ul style="list-style-type: none"> - ji po použití opět dobře uzavřít, protože na vzduchu zasychá
MUSÍ	<ul style="list-style-type: none"> - se spotřebovat do 6 měsíců - se před použitím za sucha promíchat - se skladovat v suchu na dřevěných paletách 	<ul style="list-style-type: none"> - se spotřebovat do 6 měsíců 	<ul style="list-style-type: none"> - se rozdělávat vodou poměr: kyselinovzdorný tmel / voda 7 dílů / 1 díl - se spotřebovat do 6 měsíců 	<ul style="list-style-type: none"> - se zpracovat do 12 měsíců. - se skladovat při cca. 20°C 	<ul style="list-style-type: none"> - se zpracovat do 6 měsíců - se skladovat na místě, kde není vystavena mrazu 	<ul style="list-style-type: none"> - se zpracovat do 6 měsíců - se skladovat na místě, kde není vystavena mrazu

Ostatní malty a hmoty

	Malta C (Mörtel C)	Malta B světlá (Mörtel B hell)	Malta B světlá + (Mörtel B hell +)	Hydro-malta 0-1 (Hydromörtel 0-1)
Číslo výrobku:	158 (pytel 25 kg)	132 (pytel 25 kg)	134 (pytel 25 kg)	161 (pytel 25 kg)
JE	<ul style="list-style-type: none"> - na pokládku keramického materiálu - keramicky tuhnoucí, tzn. vlivem teploty - skladovatelná bez omezení - po vypálení načervenalá 	<ul style="list-style-type: none"> - na pokládku keramického materiálu - keramicky tuhnoucí, tzn. vlivem teploty - hotově namíchaná - skladovatelná bez omezení 	<ul style="list-style-type: none"> - na pokládku keramického materiálu - keramicky tuhnoucí, tzn. vlivem teploty - hotově namíchaná - skladovatelná bez omezení 	<ul style="list-style-type: none"> - hydraulicky tuhnoucí malta - uzpůsobená akumulaci tepla a prostupu tepla kamnářského šamotu - hotově namíchaná
MÁ	<ul style="list-style-type: none"> - tmavě šedý barevný odstín - teplotu použití 1150 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - světlý, béžově šedý barevný odstín - teplotu použití 1300 °C - zrnitost 0-1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - světlý, béžově šedý barevný odstín - teplotu použití 1300 °C - zrnitost 0-1mm - vysoký podíl vazného jílu; to způsobuje zvýšenou pevnost 	<ul style="list-style-type: none"> - šedý barevný odstín - zrnitost 0-1 mm - teplotu použití 1050 °C - při 500-600 °C klesající pevnost
LZE	<ul style="list-style-type: none"> - ji použít také na vyspárování kachlí - ji zosřít křemenným pískem se zrnitostí 0,1-0,4 mm <p>poměr malta : písek</p> <p>od 70 % : 30 %</p> <p>do 50 % : 50 %</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ji použít na vyspárování kachlí - ji smísit s barvami oxidu železa 	<ul style="list-style-type: none"> - ji použít na pokládku keramického materiálu - na vyzdění topných vložek a tahů topných plynů - ji smíchat s keramicky tuhnoucí maltou (změní se doba tuhnutí)
JE NUTNO	<ul style="list-style-type: none"> - ji zpracovávat v tenkých spárách (max. 5 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> - ji zpracovávat v tenkých spárách (max. 5 mm) - ji rozdělovat jen čistou vodou z vodovodu v čistých nádobách 	<ul style="list-style-type: none"> - ji zpracovávat v tenkých spárách (max. 5 mm) - ji rozdělovat jen čistou vodou z vodovodu v čistých nádobách 	<ul style="list-style-type: none"> - ji zpracovat v rozmezí + 5 °C - 35 °C - ji zpracovat do 45 min. - doba uskladnění nesmí přesáhnout 12 měsíců
MUSÍ		<ul style="list-style-type: none"> - se před zpracováním dílčích množství za sucha promíchat (celý pytel) 	<ul style="list-style-type: none"> - se před zpracováním dílčích množství za sucha promíchat (celý pytel) 	<ul style="list-style-type: none"> - se zpracovávat s předem navlhčenými tvarovkami - se za sucha promíchat - se skladovat na absolutně suchém místě